

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

008963095

WPI Acc No: 1992-090364/199212

XRAM Acc No: C92-041621

Bacterial co-polyester(s) prodn. - comprising 3-hydroxy-butyrate and 3-hydrox-valerate units, by culturing bacteria in presence of alcohol

Patent Assignee: MITSUBISHI GAS CHEM CO INC (MITN)

Inventor: IESAKA H; IMAGAWA S; TAHARA T; TOKUNAGA Y; UEDA S; URAKAMI T; YAMANE T; YAMANET

Number of Countries: 006 Number of Patents: 004

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 475785	A	19920318	EP 91308410	A	19910913	199212 B
JP 5007492	A	19930119	JP 91257030	A	19910909	199308
US 5200332	A	19930406	US 91759919	A	19910913	199316
EP 475785	A3	19930414	EP 91308410	A	19910913	199351

Priority Applications (No Type Date): JP 90242605 A 19900914

Cited Patents: No-SR.Pub; EP 204442; EP 304293

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
EP 475785	A		23		

Designated States (Regional): DE FR GB IT

JP 5007492 A 9 C12P-007/62

US 5200332 A 7 C12P-007/62

Abstract (Basic): EP 475785 A

Prodn. of 3-hydroxybutyrate-3-hydroxyvalerate copolymers (I) is effected by culturing poly-3-hydroxybutyrate-producing bacteria in a medium contg. a 3-7C primary alcohol (II), and recovering (I) from the bacterial cells.

USE/ADVANTAGE - (I) are biodegradable and biocompatible polymers useful for mfr. of biomedical materials (e.g. sutures), bone-fixing materials, controlled-release pharmaceuticals and agrochemical compsns., etc. The process is simpler and more economic than prior art processes (cf. JA57-15093, 59-220192, 63.269989 and 01-69622). The bacteria are Pseudomonas, Alcaligenes, Athiorhodium, Azotobacter, Spirillum, Methylobacterium, Hypomicrobium, Oncylobacter, Xanthobacter, Paracoccus, Rhizobium, Bradyrhizobium, Bacillus, Norcardia, Corynebacterium or Rhodococcus spp. The bacteria are cultured under growth-limiting conditions using (II) as the only C source. (II) is esp. n-propanol or n-amyl alcohol. The bacteria are cultured under aerobic conditions at 20-40 deg.C and pH 6-10.

In an example, a mineral salt medium (1000ml) was inoculated with Methylobacterium fujisawaense (NCIB 1247) cells, treated with 0.15 ml n-amyl alcohol, and shaken at 30 deg.C for 50 hr. The cells were centrifuged, washed and dried. The dried cells contained 12.3 wt.% of a copolymer with a 3-hydroxyvalerate content of 2.4 mole %.

Dwg.0/0

Abstract (Equivalent): US 5200332 A

Prepn. of copolymer comprising D-3-hydroxy-butyrate and D-3-hydroxyvalerate comprises; cultivating viable bacteria under bacterium propagating conditions, and by contacting with n-anylalcohol and opt. a carbon source usable by the bacterium; and recovering the copolymer from the cells. The bacterium is poly-3-hydroxybutyrate

formable and is Pseudomonas, Athiorhodium, Azotobacter, Spirillum, methylobacterium, Hyphomicrobium, Ancylocater, xanthobacter, Paracoccus, Rhizobium, Bradyrhizobium, Bacillus, Nocardia, Corynebacterium or Rhodococcus.

USE/ADVANTAGE - Improved softness and processability c.f. polymers of the single cpds.

Dwg.0/0

Title Terms: BACTERIA; CO; POLYESTER; PRODUCE; COMPRISE; HYDROXY; BUTYRATE; VALERATE; UNIT; CULTURE; BACTERIA; PRESENCE; ALCOHOL

Derwent Class: A23; A96; B07; C07; D16; D22

International Patent Class (Main): C12P-007/62

International Patent Class (Additional): C08G-063/06; C12R-001/05; C12P-007/62; C12R-001-38; C12R-001-05; C12R-001-065; C12R-001-41; C12R-001/07; C12R-001-365; C12R-001-15; C12R-001-37

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): A05-E02; A09-A; A10-D; B04-C03; C04-C03; B12-J08; C12-J08; B12-M10; C12-M10; D05-C; D09-C01D; D09-C05; D09-D

Plasdoc Codes (KS): 0004 0230 1291 1840 1985 2064 2069 2095 2148 2150 2174 2379 2382 2386 2396 2524 2606 2675 2690 2764 2765 2766 2768 3261 3262

Polymer Fragment Codes (PF):

001 014 038 04& 143 144 157 195 239 255 262 295 344 347 358 402 405 408
409 419 43& 481 52& 525 53& 541 544 611 62- 643 645 720 023 129 184
198 206 206 209 214 215 217 237 238 238 239 252 260 267 269 276 276
276 276 326 326

Chemical Fragment Codes (M1):

01 H4 H401 H481 H8 J0 J014 J1 J171 J2 J273 M280 M313 M314 M323 M331
M342 M381 M393 M423 M510 M520 M530 M540 M720 M903 M904 N131 N152
N425 N512 N513 P001 P002 P714 Q233 Q254 Q261 R041 R042 R044 R046
R052 V743 9212-14401-P 9212-14401-Q

Generic Compound Numbers: 9212-14401-P; 9212-14401-Q

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平5-7492

(43) 公開日 平成5年(1993)1月19日

(51) Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	F 1	技術表示箇所
C 1 2 P 7/62		8114-4B		
// (C 1 2 P 7/62				
C 1 2 R 1:38)				
(C 1 2 P 7/62				
C 1 2 R 1:05)				

審査請求 未請求 請求項の数2(全 9 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願平3-257030	(71) 出願人	000004466 三菱瓦斯化学株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目5番2号
(22) 出願日	平成3年(1991)9月9日	(72) 発明者	山根 恒夫 愛知県名古屋市千種区若水3丁目22番地の1
(31) 優先権主張番号	特願平2-242605	(72) 発明者	上田 俊策 愛知県豊明市三崎町社13番地の8
(32) 優先日	平2(1990)9月14日	(72) 発明者	今川 茂樹 新潟県新潟市太夫浜字新割182番地 三菱 瓦斯化学株式会社新潟研究所内
(33) 優先権主張国	日本 (J P)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 共重合体の製造法

(57) 【要約】

【構成】 ポリ-3-ヒドロキシブチレートを生産する能力を有する細菌を、前段で該細菌を主として増殖させ、後段で該細菌が利用することの出来る炭素源と3~7の第一アルコールとの混合物に接触させることにより、菌体内にD-3-ヒドロキシブチレートおよびD-3-ヒドロキシバリレートからなる共重合体を合成蓄積させる。

【効果】 D-3-ヒドロキシブチレートおよびD-3-ヒドロキシバリレートからなる共重合体を大量かつ安価に生産することができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】ポリ-3-ヒドロキシブチレートを生産する能力を有する細菌を、前段で該菌体を主として増殖させ、後段で該細菌がエネルギー源とすることの出来る炭素源と炭素数3~7の第一アルコールとの混合物または炭素数3~7の第一アルコールに接触させることにより、該菌体内にD-3-ヒドロキシブチレートおよびD-3-ヒドロキシバリレートからなる共重合体を合成蓄積させ、この共重合体を当該菌体から取得することを特徴とする共重合体の製造法。

【請求項2】後段で用いる炭素数3~7の第一アルコールとしてn-アミルアルコールもしくはその誘導体を用いることを特徴とする請求項1に記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明はD-3-ヒドロキシブチレート（以下B成分と記す）およびD-3-ヒドロキシバリレート（以下V成分と記す）を含有する共重合体の製造法に関するものである。

【0002】

【従来技術、発明が解決しようとする課題】ポリ-3-ヒドロキシブチレート（以下PHBと記す）は、エネルギー貯蔵物質として数多くの微生物の菌体内に生成、蓄積され、優れた生物分解性と生体適合性を示す熱可塑性高分子であることから、環境を保全する“クリーン”プラスチックとして注目され、手術糸や骨折固定用材などの医用材料および医薬や農薬を徐々に放出する除放性システムなどの多方面への応用が永年にわたり期待されてきた。特に、近年、合成プラスチックが環境汚染や資源環境の観点から深刻な社会問題になるに至り、PHBは石油に依存しないバイオポリマーとして注目されている。しかしながら、PHBは、融点が熱分解温度に近く、かつ脆いという欠点から実用化は困難である。

【0003】そこで、これらの問題を解決すべく検討が行われ、融点が低下し、軟らかくなり加工性が改善されたB成分とV成分を含有する共重合体およびその製造法が報告されている（特開昭57-15093公報、特開昭59-220192公報、特開昭63-269989公報、特開平1-69622公報）。これらの公報には、*Alcaligenes eutrophus* の菌体を空素あるいはリンを制限するなどの方法による増殖制限条件下で、グルコース-プロピオン酸、グルコース-イソ酪酸、グルコース-吉草酸との混合物に接触させることにより共重合体を製造する方法が記載されているが、これらの方法は生産コストが高いなど工業的生産には不十分である。

【0004】そこで本発明者らは、B成分とV成分を含有する共重合体をより安定に、大量にかつ安価に製造する方法を鋭意研究し、本発明に到達した。

【0005】

【課題を解決するための手段、作用】本発明者らは、P

HBを生産する能力を有する細菌を用いて、B成分とV成分を含有する共重合体を蓄積させる方法を鋭意検討したところ、これらの細菌を増殖制限条件下で当該細菌がエネルギー源とすることの出来る炭素源と炭素数3~7の第一アルコールとの混合物または炭素数3~7の第一アルコールに接触させることにより菌体中にB成分とV成分を含有する共重合体を蓄積させることが出来ることを見だし、本発明を完成した。

【0006】すなわち、本発明はPHBを生産する能力を有する細菌を前段では、該菌体を主として増殖させ、後段では増殖制限条件下にて当該細菌がエネルギー源とすることの出来る炭素源と炭素数3~7の第一アルコールとの混合物または炭素数3~7の第一アルコールに接触させることにより、該菌体中にD-3-ヒドロキシブチレートおよびD-3-ヒドロキシバリレートを含有する共重合体を合成蓄積させ、この共重合体を当該菌体から取得することを特徴とする共重合体の製造法である。本発明において、共重合体に含有されるB成分およびV成分は、それぞれ次の式で示される。すなわち、

20 B成分 : $-OCH(CH_3)CH_2CO-$

V成分 : $-OCH(C_4H_9)CH_2CO-$

【0007】本発明に使用される細菌は、PHBを生産する能力を有する細菌であればよく、たとえば、シュードモナス (*Pseudomonas*) 属、アルカリゲネス (*Alcaligenes*) 属、アチオロージウム (*Athiorhodium*) 属、アゾトバクター (*Azotobacter*) 属、スピリリウム (*Spirillum*) 属、メチロバクテリウム (*Methylobacterium*) 属、ハイホミクロビウム (*Hyphomicrobium*) 属、アンシロバクター (*Ancyllobacter*) 属、キサントバクター (*Xanthobacter*) 属、バラコッカス (*Paracoccus*) 属、リゾビウム (*Rhizobium*) 属、ブラディリゾビウム (*Bradyrhizobium*) 属、バチルス (*Bacillus*) 属、ノカルディア (*Nocardia*) 属、コリネバクテリウム (*Corynebacterium*) 属、ロドコッカス (*Rhodococcus*) 属、アゾトバクター (*Azotobacter*) 属などが数多く存在する。代表的な菌種としては、シュードモナス プチダ、シュードモナス レモイグネイ、シュードモナス オレオボランシス、シュードモナスファシリス、アルカリゲネス ユウトロファス、アルカリゲネス ファセカリス、アルカリゲネス ルーランディ、アルカリゲネス ラツス、アルカリゲネス アクアマリヌス、アゾトバクター クロオコッカス、アゾトバクター ビネランディ、メチロバクテリウム エクストルクエンシス、メチロバクテリウム オルガノフィラム、メチロバクテリウム メソフィリカム、メチロバクテリウム ロウディナム、メチロバクテリウム ラジオトレランシス、メチロバクテリウム フジサワエンシス、メチロバクテリウム ロオディシアナム、メチロバクテリウム ザットマニ、ハイホミクロビウム ブルガレ、ハイホミクロビウム アエスティアリイ、ハイホミクロビウム ホーランディカム、ハイホ

3

ミクロビウム ファシリシ、ハイホミクロビウム ザバルジニ、ハイホミクロビウム メチロバウム、アンシロバクター アキュアティクス、キサントバクター オートトロフィカス、キサントバクター フラバス、バラコッカス デニトリフィカンス、バラコッカス アルカリフィラス、バラコッカス アミノフィラス、バラコッカス アミノボラン、バラコッカス コクリー、リゾビウム メリロティ、リゾビウム レグニノサラム、ブラディリゾビウム ジャボニカム、パチルス メガテリウム、ノカルディア ルシダ、コリネバクテリウム ジオキシダンス、コリネバクテリウム ヒドロカルボキダンス、アゾバクター クロオコッカム、アゾバクター ビネランディーなどがある。

【0008】本発明において、共重合体を含む菌体は、主として菌体を製造することを目的とする第一工程（前段）と、主として共重合体を菌体内に生成蓄積させることを目的とする第二工程（後段）との2工程により得ることが出来る。第一工程（前段）の菌体の製造は、細菌を増殖させるための通常の培養法で行われ、使用する細菌が増殖し得る培地および培養条件が用いられる。培地として用いる炭素源としては、使用する細菌が資化する物質であれば特に制限はないが、グルコース、シュクロース、などの糖類、グリセロール、ソルビトール、マンニトール等の糖アルコール、コハク酸、クエン酸、酢酸などの有機酸、エタノール、メタノール、プロパノールなどのアルコール類、酵母エキス、糖蜜、コーンステープリカー、麦芽エキスなどの炭素化合物および有機窒素を含有する天然物質を用いることが出来る。窒素源としては、使用する細菌が資化する物質であれば特に制限はなく、アンモニア、尿素、硝酸あるいは酵母エキス、麦芽エキス、などの有機窒素含有物が用いられる。その他、リン酸塩、カリウム塩、ナトリウム塩、硝酸塩およびマグネシウム、鉄、カルシウム、亜鉛、マンガ、コバルト、銅、モリブデン等の金属塩が用いられる。培養条件は、使用する細菌により異なるが、一般的には、温度は20～40℃、好ましくは25～35℃が、又、pHは、6～10、好ましくは6.5～9.5が用いられる。このような条件で好氣的に培養されるが、そのために空気、酸素を通気しかつ、酸素を培養液に有効に溶解させるために必要に応じて攪拌する。一般的には培養液中の溶存酸素濃度は1ppm以上が好ましい。これらの条件をはずして培養した場合には、細菌の増殖は相対的に悪くなるが、これらの条件をはずして培養することを妨げない。

【0009】第一工程で、細菌を培養し、菌体を得た後、第二工程に移行する。第二工程では、細菌の増殖を抑制する条件下で当該細菌がエネルギー源とすることの出来る炭素源と炭素数3～7の第一アルコールを添加し、菌体中に共重合体を合成蓄積させる。細菌の増殖を抑制する方法としては、培養液中の窒素、リン酸などの

4

炭素源以外の培地成分を制限する方法が用いられる。そのためには、第一工程で用いる培地を定め、炭素源を十分供給し、温度、pHを調節しながら培養を行い、炭素源以外の培地成分の欠乏により細菌の増殖が低下し、さらに停止した後に、第二工程に移行する方法が用いられる。あるいは、第一工程の培養液から細菌菌体を、濾過あるいは固液分離手段により菌体を分離し回収し、この菌体を新たな培地に懸濁し、第二工程を行う方法がある。いずれの方法においても第二工程の培地組成を除く培養条件は、第一工程の培養条件と同一でよく、又、細菌によっては異ならせてもよい。第二工程に用いる当該細菌がエネルギー源とすることの出来る炭素源としては、第一工程で用いる炭素源と同一のもののほかに、たとえ細菌が資化し増殖できない炭素源でも細菌がエネルギー源として利用できる炭素源であれば用いることが出来る。第二工程に用いる炭素数3～7の第一アルコールとしては、n-プロパノール、n-アミルアルコール（n-ペンチルアルコール）などおよびそれらの誘導体がある。

【0010】使用する細菌が、この炭素数3～7の第一アルコールをエネルギー源として利用できる場合は、炭素源として炭素数3～7の第一アルコールのみを用いることもできる。また、エネルギー源とすることの出来る炭素源および炭素数3～7の第一アルコールの使用量は、共重合体を菌体内に生成蓄積させることが出来る量であればよく、使用する細菌及び共重合体のB成分とV成分の所望のモル比等により異なるが、それらの合計の濃度として、培養液1Lあたり0.1～20g程度、好ましくは0.2～10g程度とされる。

【0011】なお、エネルギー源として、利用できる炭素源と炭素数3～7の第一アルコールの割合を変化させることにより、共重合体中のB成分とV成分のモル比を任意に変化させることが可能であり、一般的に炭素数3～7の第一アルコールの割合を高めることによりV成分のモル比を大きくすることが出来る。共重合体を含む菌体から共重合体を取得する方法としては、クロロホルム、ジクロロホルム、次亜鉛酸ソーダ等による溶媒抽出法あるいは、酵素による菌体の分解法など従来の方法が用いられる。

【0012】

【実施例】本発明を実施例により具体的に説明する。なお、本発明は、これらの実施例に限定されるものではない。

実施例1

メチロバクテリウム フジサワエンス NCIB 12417、バラコッカス デニトリフィカンス ATCC 17441、アルカリゲネス ユウトロファス ATCC 17687、アルカリゲネス ユウトロファスNCIB 11597 およびシュードモナス レモイグネイATCC 17989 を用いて共重合体の合成を行った。

第一工程

純水 1 L 当り、ポリペプトン 5 g、酵母エキス 5 g、グルコース 5 g を溶解し、pH が 7.0 に調整された液 50 mL を坂口フラスコに入れ、120 °C で 20 分間殺菌し、これを培地とした。これに、前記と同様な培地を用いて 30 °C で 24 時間前培養した各菌株の培養液をそれぞれ 1 容量% 接種し、30 °C で往復振とう培養を 2 日間行った。培養液を 10,000 × g で 10 分間遠心分離し、菌体を集菌した。

【0013】第二工程

純水 1 L 当り、 K_2HPO_4 1.6 g、 Na_2HPO_4 2.4 g、 $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ 0.2 g、 $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 0.3 mg、 $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ 3 mg、 $FeC_2H_3O_2 \cdot xH_2O$ 18 mg、 $CaCl_2 \cdot 2H_2O$ 18 mg、 $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ 3 mg を溶解し、pH が 7.2 に調節され、120 °C で 20 分間殺菌した溶液 25 mL づつを用いて、前段培養で得られた菌体を各々 2 回洗浄し、さらに各々の菌体をそれぞれ上記組成の溶液 50 mL に懸濁し、これに n-アミルアルコール 0.15 mL (0.3 容量%) を添加し、30 °C で往復振とう培養を行った。後段培養を 50 時間行った後、遠心分離機で集菌した後、2 回純水で洗浄した後、菌体を 60 °C で乾燥した。約 10 mg の乾燥菌体をスクリュウキャップ* 20

* 付き試験管に入れ、クロロホルム 1 mL、内部標準入りメタノール-硫酸溶液 (内部標準: 安息香酸 184 mg / 100 mL、硫酸 3.5 容量%) 1 mL を加え、120 °C で 90 分間加熱処理し、菌体に含まれるポリマーの分解およびメチルエステル化を行った。反応終了後純水を 0.5 mL 加え、激しく攪拌した後、遠心分離を行い有機層を得た。この有機層をガスクロマトグラフィーで分析することにより、B 成分含量および V 成分含量を求め、その合計から共重合体の含量さらに共重合体中の V 成分の割合を算出した。また、第二工程の培養終了時の培養液に含まれる n-アミルアルコール濃度および pH を調べた。結果を表 1 に示す。

【0014】ガスクロマトグラフィー分析条件

島津ガスクロ GC-7AG

カラム: Reoplex 400 chromosorb G

AW-DMCS 10% (60~80 mesh)

カラム濃度: 160 °C

入口濃度: 250 °C

【0015】

【表 1】

菌株	共重合体含量 (重量%)	V 成分の割合 (モル%)	培養終了後の培養液	
			残存基質* (重量%)	pH
A*	12.3	2.4	0.12	5.0
B*	8.7	76.4	0.14	5.0
C*	15.0	77.5	0.0	6.7
D*	16.8	29.9	0.0	6.7
E*	3.2	0	0.22	6.8

* A: メチロバクテリウム フジサワエンシス NCIB 12417

B: パラコッカス デニトリフィカンス ATCC 17441

C: アルカリゲナス ユウトロファス ATCC 17697

D: アルカリゲナス ユウトロファス NCIB 11597

E: シュードモナス レモイグネイ ATCC 17989

** n-アミルアルコール

【0016】実施例 2

第二工程における n-アミルアルコールの添加量を以下のように変更した以外は、実施例 1 と同様にして共重合体の合成を行った。n-アミルアルコールを 0.025 mL (0.05 容量%) を添加し、30 °C で往復振とう培養を 50 時間行った。12 時間、25 時間および 37 時間後に、培養液中に含まれる n-アミルアルコール濃度を測定し、0.05 容

量% になるように n-アミルアルコールを添加した。なお、各培養における n-アミルアルコールの添加量は、メチロバクテリウム フジサワエンシス NCIB 12417 の場合、25 時間後 0.01 mL、37 時間後に 0.005 mL、パラコッカス デニトリフィカンス ATCC 17441 およびアルカリゲナス ユウトロファス ATCC 17697 の場合 12 時間、25 時間、37 時間後にそれぞれ 0.025 mL、アルカリゲナス ユウトロファス NCIB 11597 の場合、12 時間、25 時間および 37 時間後にそれぞれ 0.015 mL、および シュードモナス レモイグネイ ATCC 17989 の場合、37 時間後に 0.01 mL であった。結果を表 2 に示す。

【0017】

【表 2】

菌株	基質添* 加総量 (容量%)	共重合 体含量 (重量%)	V 成分 の割合 (モル%)	培養終了後の培養液	
				残存基質* (容量%)	pH
A*	0.08	9.2	9.7	0.05	6.6
B*	0.20	24.2	88.1	0.0	6.6

7				8	
C*	0.20	12.8	56.9	0.02	6.7
D*	0.14	7.0	47.9	0.05	6.6
E*	0.07	46.8	59.8	0.03	6.7

* A: メチロバクテリウム フジサワエンシス NCIB 12417
 B: パラコッカス デニトリフィカンス ATCC 17441
 C: アルカリゲナス ユウトロファス ATCC 17697
 D: アルカリゲナス ユウトロファス NCIB 11597
 E: シュードモナス レモイグネイ ATCC 17989
 ** いずれもn-アミルアルコール

* 【0018】実施例3

第二工程における炭素源としてグルコース0.25g (0.5重量%) およびn-アミルアルコール0.15 mL, 0.3容量%) を添加した以外は、実施例1と同様にして共重合体の合成を行った。結果を表3に示す。

【0019】

【表3】

表3

菌株	共重合 体含量 (重量%)	V成分 の割合 (モル%)	培養終了後の培養液		
			n-アミル アルコール (容量%)	グルコース (重量%)	pH
A*	12.4	0.6	0.0	0.37	4.7
B*	13.3	74.1	0.13	0.43	5.0
C*	9.9	62.2	0.01	0.20	5.5
D*	1.2	31.8	0.24	0.03	6.6
E*	35.6	48.2	0.23	0.26	6.7

* A: メチロバクテリウム フジサワエンシス NCIB 12417
 B: パラコッカス デニトリフィカンス ATCC 17441
 C: アルカリゲナス ユウトロファス ATCC 17697
 D: アルカリゲナス ユウトロファス NCIB 11597
 E: シュードモナス レモイグネイ ATCC 17989
 【0020】実施例4

第二工程におけるn-アミルアルコールの添加量を以下のように変更した以外は、実施例3と同様にして共重合体の合成を行った。グルコース0.25g (0.5重量%) およびn-アミルアルコールを0.025 (0.05容量%) を添加し、30℃で往復振とう培養を50時間行った。12時間、25時間および37時間後に、培養液中に含まれるn-アミルアルコール濃度を測定し、0.05容量%になるようにn-アミルアルコールを添加した。なお、各培養における※

※n-アミルアルコールの添加量は、メチロバクテリウム フジサワエンシス NCIB 12417の場合、25時間後に0.01 mL および37時間後に0.005 mL、パラコッカス デニトリフィカンス ATCC 17441の場合、12時間後、25時間後および37時間後にそれぞれ0.025 mL、アルカリゲナス ユウトロファス NCIB 17697 の場合、12時間に0.015 mL、25時間および37時間後にそれぞれ0.025 mL、アグカリゲナス ユウトロファス NCIB 11597の場合、12時間後に0.005 mL、25時間後および37時間後にそれぞれ0.015 mL、およびシュードモナス レモイグネイ ATCC 17989 の場合、37時間後に0.015 mLであった。結果を表4に示す。

【0021】

【表4】

表4

菌株	n-アミル アルコール 添加総量 (容量%)	共重合 体含量 (重量%)	V成分 の割合 (モル%)	培養終了後の培養液		
				n-アミル アルコール (容量%)	グルコース (重量%)	pH
A*	0.08	12.0	12.0	0.05	0.46	6.6
B*	0.20	34.1	50.1	0.0	0.26	6.0
C*	0.18	12.1	55.9	0.0	0.19	5.1
D*	0.12	16.8	29.9	0.05	0.09	6.6
E*	0.08	17.4	47.4	0.04	0.23	6.7

* A: メチロバクテリウム フジサワエンシス NCIB 12417
 B: パラコッカス デニトリフィカンス ATCC 17441
 C: アルカリゲナス ユウトロファス ATCC 17697

D: アルカリゲナス ユウトロファス NCIB 11597
 E: シュードモナス レモイグネイ ATCC 17989

【0022】実施例5

アルカリゲナス ユウトロファス NCIB 11597 およびシ

ユードモナス レモイグネイ ATCC 17989 を用いて共重合体の合成を行った。第二工程においてn-アミルアルコールの添加量を0.025 mL (0.05容量%)とした以外は、実施例3と同様にして共重合体の合成を行った。結*

*果を表5に示す。

【0023】

【表5】

表5		
菌株	共重合体含量 (重量%)	H成分の割合 (モル%)
D*	33.4	15
E*	36.8	26

* D: アルカリゲナス ユウトロファス NCIB 11597

E: シュードモナス レモイグネイ ATCC 17989

【0024】実施例6

アルカリゲナス ユウトロファス ATCC 17697 を用いて共重合体の合成を行った。第二工程でのn-アミルアルコールの濃度の影響を調べた。第一工程は、実施例3と同様に行い、第二工程はn-アミルアルコール濃度とし※

※で0、0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 容量%とした以外は、実施例3と同様に行い共重合体を合成した。なお、第二工程培養終了後の培養液のpHも調べた。結果を表6に示す。

【0025】

【表6】

表6			
n-アミルアルコール 添加量 (容量%)	共重合体含量 (重量%)	V成分の割合 (モル%)	培養終了後のpH
0	0.9	0	6.7
0.05	1.4	58	6.6
0.1	4.9	60	6.6
0.2	11.4	64	6.5
0.3	17.5	68	6.6
0.4	4.8	90	6.5
0.5	1.0	51	5.7

【0026】実施例7

メチロバクテリウム エクストルクエンシス K (微工研寄 第8395) (この菌株は、プロトモナス エクストルクエンシスとして寄託されているが、インターナショナル・ジャーナル・オブ・システマティック・バクテリオロジー、第35巻、第209頁、1985年によりプロトモナス エクストルクエンシスは、メチロバクテリウム エクストルクエンシスに変更になったため、メチロバクテリウム エクストルクエンシスと記す) を用いて共重合体の合成を行った。

★【0027】第二工程における炭素源として①グルコース0.25g (0.5 重量%) およびn-アミルアルコール0.025 mL (0.05容量%) 2回 (最初および培養25時間後)、②フラクトース0.25g (0.5 重量%) およびn-アミルアルコール0.025mL (0.05容量%)、③シュクロース 0.25 g (0.5 重量%) およびn-アミルアルコール0.025 mL (0.05容量%) をそれぞれ用いた以外は、実施例3と同様に行った。結果を表7に示す。

【0028】

★【表7】

表7			
炭素源	共重合体含量 (重量%)	V成分の割合 (モル%)	培養終了後のpH
①*	13.3	78.6	5.5
②*	31.6	43.0	5.9
③*	8.7	82.3	5.7
④*	13.4	58.6	4.6

* 実施例7の文章中に記載

【0029】実施例8

バラコッカス デニトリフィカンス ATCC 17441を用いて共重合体の合成を行った。第二工程における炭素源として①グルコース0.25g (0.5 重量%) およびn-アミルアルコール0.025 mL (0.05容量%) 2回 (最初および

培養25時間後) ②フラクトース0.25g (0.5 重量%) およびn-アミルアルコール0.025 mL (0.05容量%) ③シュクロース0.25g (0.5 重量%) およびn-アミルアルコール0.025 mL (0.05容量%) をそれぞれ用いた以外は、実施例3と同様に行った。結果を表8に示す。

[0030]

[表8]

炭素源	表8		培養終了後のpH
	共重合体含量 (重量%)	V成分の割合 (モル比)	
①*	49.1	47.1	6.5
②*	40.9	68.1	6.5
③*	49.8	43.5	6.4

* 実施例8の文章中に記載

[0031] 実施例9

メチロバクテリウム エクストルクエンシス K (微工研寄第8395)、メチロバクテリウム オルガノフィラム A TCC 27886、メチロバクテリウム フジサワエンシス NCIB 12417、ハイホミクロビウム メチロボラム IFO 14180、キサントバクテリウム オートトロフィカス DSM 432およびバラコッカス デニトリフィカンス ATCC 17441を用いて共重合体の合成を行った。

[0032] 第一工程

純粋1L 当り、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 3.0g、 KH_2PO_4 1.4g、 Na_2HPO_4 3.0g、 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.2g、酵母エキス 0.2g、 NaHCO_3 0.3g、 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 0.3mg、 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 3mg、 $\text{FeC}_2\text{H}_5\text{O}_2 \cdot \text{XH}_2\text{O}$ 18mg、 $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 18mg、 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 3mgおよびメタノール10 mL を溶解し、pHが7.2 に調整された液50 mL を坂口フラスコに入れ、120℃で20分間殺菌し、これを培地とした。これに前記と同様な培地を用いて30℃で3日間前培養した各菌株の培養液をそれぞれ1容量%接種し、30℃で往復振とう培養を2日間行った。培養液を10,000×gで10分間遠心分離し、菌体を集菌した。

*

表9

菌株	表9		培養終了後のpH
	共重合体含量 (重量%)	V成分の割合 (モル%)	
A	17.7	38	6.7
B	53.2	71	6.6
F	29.7	32	5.8
G	7.5	17	5.0
H	12.5	3	4.1
I	16.2	12	6.5

* A:メチロバクテリウム フジサワエンシス NCIB 12417
B:バラコッカス デニトリフィカンス ATCC 17441
F:メチロバクテリウム エクストルクエンシス K (微工研寄第8395)
G:メチロバクテリウム オルガノフィラム ATCC 27886
H:ハイホミクロビウム メチロボラム IFO 14180
I:キサントバクテリウム オートトロフィカス DSM 432

[0034] 実施例10

* 第二工程

10 純水1L 当り、 K_2HPO_4 1.6g、 Na_2HPO_4 2.4g、 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.2g、 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 0.3 mg、 $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 3mg、 $\text{FeC}_2\text{H}_5\text{O}_2 \cdot \text{XH}_2\text{O}$ 18mg、 $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 18mg、 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 3mgを溶解し、pHが7.2 に調節され、120℃で20分間殺菌した溶液25 mL づつを用いて、第一工程で得られた菌体を各々2回洗浄し、さらに各々の菌体をそれぞれ上記組成の溶液50mLに懸濁し、これにメタノール0.15mL (0.3容量%) およびn-アミルアルコール0.025 mL (0.05容量%) を添加し、30℃で往復振とう培養を行った。振とう培養を25時間行った後、再度メタノール0.15mL およびn-アミルアルコール 0.025 mLを添加し、さらに25時間往復振とう培養を行った。第二工程の培養を50時間行った後、菌体中に含まれる共重合体の含量さらに共重合体中のV成分の割合を実施例1と同様な方法で求めた。また、第二工程終了後の培養液のpHも調べた。結果を表9に示す。

[0033]

[表9]

40 メチロバクテリウム エクストルクエンシス Kを用いて、共重合体の合成を行った。第二工程でのn-アミルアルコール添加量の影響を調べた。第一工程は、実施例1と同様に行い、第二工程は、n-アミルアルコール濃度として、0、0.02、0.04、0.06、0.08、0.10容量%とし、25時間後に再度同量のn-アミルアルコールを添加した以外は、実施例1と同様に行い共重合体を合成した。結果を表10に示す。

[0035]

[表10]

表10

n-アミルアルコール	共重合体含量	V成分の割合	培養終了後のpH
------------	--------	--------	----------

13	14
濃度 (容量%)	(重量%) (モル%)
0	24.4 0 6.8
0.02	17.4 3 6.5
0.04	23.5 33 6.6
0.06	29.7 32 5.8
0.08	28.7 37 5.3
0.10	25.9 29 4.9

【0036】実施例11

メチロバクテリウム エクストルクエンシス Kを用いて 10
共重合体の合成を行った。

第一工程

純粋 1L 当り、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 3.0g、 K_2HPO_4 1.4g、 Na_2HPO_4
3.0g、 $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 0.2g、酵母エキス 0.2g、 CuSO_4
 $\cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 0.5mg、 $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 5mg、 $\text{FeC}_6\text{H}_5\text{O}_2 \cdot \text{XH}_2\text{O}$ 3
0mg、 $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 30mg、 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 5mgおよびメ
タノール12mLを溶解し、pHが7.2 に調整された液200 L
を1L 容三角フラスコに入れ、120℃で20分間殺菌し、
これを培地とした。これに前記と同様な培地を用いて30
℃で3日間前培養した当該細菌の培養液を1容量%接種 20
し、30℃で回転振とう培養を54時間行い、対数増殖期が
終了した後、培養液を10,000 Xgで10分間遠心分離し、
菌体を集菌した。

【0037】第二工程

純水 1L 当り、 K_2HPO_4 1.6g、 Na_2HPO_4 2.4g、 $\text{MgSO}_4 \cdot$
 $7\text{H}_2\text{O}$ 0.2g、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 0.8g、 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 0.3 mg、
 $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 3mg、 $\text{FeC}_6\text{H}_5\text{O}_2 \cdot \text{XH}_2\text{O}$ 18mg、 $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}$

$\cdot 0.18\text{mg}$ 、 $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 3mgを溶解し、pHが7.2 に調節
され、120℃で20分間殺菌した溶液100 mLを用いて、第
一工程で得られた菌体を2 回洗浄し、さらに上記組成の
溶液200 mLに懸濁し、これにn-アミルアルコールを1g
(0.5 重量%) およびメタノールを1g (0.5 重量%) 添
加し、30℃で回転振とう培養を48時間行なった。培養期間
中にメタノール濃度を測定し、0.25重量%以下になった
場合、メタノールを1g (0.25重量%相当) 添加した。な
お、途中の添加回数は、3回であった。培養終了後、菌
体中に含まれる共重合体、B成分およびV成分の含量お
よび共重合体中のV成分の割合を実施例1と同様な方法
で求めた。その結果、共重合体の含量は31.5重量%、B
成分の含量は14.1重量%、V成分の含量は17.4重量%で
あり、共重合体中のV成分の割合は、51モル%であっ
た。

【0038】

【発明の効果】本発明によりD-3-ヒドロキシブチレ
ートおよびD-3-ヒドロキシバリレートからなる共重
合体を大量かつ安価に生産することが出来る。

フロントページの続き

(51)Int. Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

(C 1 2 P 7/62
C 1 2 R 1:065)
(C 1 2 P 7/62
C 1 2 R 1:41)
(C 1 2 P 7/62
C 1 2 R 1:07)
(C 1 2 P 7/62
C 1 2 R 1:365)
(C 1 2 P 7/62
C 1 2 R 1:15)
(C 1 2 P 7/62
C 1 2 R 1:37)

(72)発明者 徳永 義晴

新潟県新潟市太夫浜字新割182番地 三菱
瓦斯化学株式会社新潟研究所内

(72)発明者 田原 寅一

新潟県新潟市太夫浜字新割182番地 三菱
瓦斯化学株式会社新潟研究所内

(9)

特開平5-7492

(72)発明者 家坂 博幸
新潟県新潟市太夫浜字新割182番地 三菱
瓦斯化学株式会社新潟研究所内

(72)発明者 浦上 貞治
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三
菱瓦斯化学株式会社本社内

THIS PAGE BLANK (USPTO)